


# Datenblatt

## Quarzsand

### RK I 4/8

### gewaschen

#### Fallschutzkies



Quarzsand RK I 4/8 gewaschen ist ein durch moderne Aufbereitungstechnologie hergestellter natürlicher Rohstoff. Die laufende Eigen- und Fremdüberwachung nach vorgeschriebenen Verfahrensanweisungen garantiert eine hohe und gleichmäßige Qualität.

#### Hauptanwendungsbereich

- Fallschutz
- Spielplätze
- Der Fallschutzkies RK I 4/8 gewaschen erfüllt in den geprüften Kriterien die Anforderungen der EN 1176-1:2024 Tabelle 4, an Kies für die Verwendung als stoßdämpfendes Material.

#### Produktbeschreibung

|                                            |                                       |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|
| Lieferform:                                | lose, feucht, autoverladen            |
| Kornverteilung:                            | siehe Grafik                          |
| Körnung:                                   | 4/8 mm                                |
| Schüttgewicht:                             | ca. 1,5 to/m <sup>3</sup>             |
| Quarzgehalt (SiO <sub>2</sub> ):           | > 90 %                                |
| löslicher Kalkanteil: (CaCO <sub>3</sub> ) | < 0,5 %                               |
| Kornform:                                  | Rundkorn                              |
| abschlammbare Teile:                       | ≤ 1,5 %                               |
| CE-Kennzeichnung:                          | gemäß ÖNORM EN12620 und ÖNORM EN13139 |

