


Datenblatt

Quarzsand

RK I 4/8

gewaschen

Fallschuttkies



Quarzsand RK I 4/8 gewaschen ist ein durch moderne Aufbereitungstechnologie hergestellter natürlicher Rohstoff. Die laufende Eigen- und Fremdüberwachung nach vorgeschriebenen Verfahrensanweisungen garantiert eine hohe und gleichmäßige Qualität.

Hauptanwendungsbereich

- Fallschutz
- Spielplätze
- Der Fallschuttkies RK I 4/8 gewaschen erfüllt in den geprüften Kriterien die Anforderungen der EN 1176-1:2024 Tabelle 4, an Kies für die Verwendung als stoßdämpfendes Material.

Produktbeschreibung

Lieferform:	lose, feucht, autoverladen, Big Bag
Kornverteilung:	siehe Grafik
Körnung:	4/8 mm
Schüttgewicht:	ca. 1,5 to/m ³
Quarzgehalt (SiO ₂):	> 90 %
löslicher Kalkanteil: (CaCO ₃)	< 0,5 %
Kornform:	Rundkorn
abschlammbare Teile:	≤ 1,5 %
CE-Kennzeichnung:	gemäß ÖNORM EN12620, ÖNORM EN13139 und ÖNORM EN 13242

